



Φινιρίσματα ασβέστου **STORICAL CL 90**

Το **STORICAL CL90** είναι καθαρός πολτός ασβέστου, που παράγεται αποκλειστικά από την όπτηση αγνών ασβεστολίθων σε κατακόρυφους κλιβάνους και σε θερμοκρασίες κάτω των 900C, μακράς ωρίμανσης, τουλάχιστον 24 μηνών, εξ ολοκλήρου ενυδατωμένος, κατηγορίας **CL90-S PL** σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Το **STORICAL CL90** είναι εντελώς ελεύθερο από πρόσμικτα όπως σκόνη ασβεστολίθου και σβώλους άσβεστου ασβέστη.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **STORICAL CL90** είναι ασβεστοπολτός μακράς ωρίμανσης. Οι ιδιότητες πλαστικότητας και εργασιμότητας του ασβεστοπολτού βελτιώνονται με το χρόνο ωρίμανσης. Το **STORICAL CL90** είναι αναντικατάστατο ως κονία για τη δημιουργία επιχρισμάτων ή κονιαμάτων αρμολογήματος, φινιρισμάτων, σοβάδων για λεία ή άγρια φινιρίσματα, βαψίματα και ασβεστώματα, και στιδήποτε άλλο μπορεί να διανοηθεί κανείς σε διακοσμητικές ή αναστηλωτικές παρεμβάσεις σε ιστορικού, καλλιτεχνικού ή μνημειακού ενδιαφέροντος κτίρια. Η εντελώς ορυκτή και οικολογική φύση του **STORICAL CL90**, σε συνδυασμό με το μεγάλη αλκαλικότητά του (βασικό pH), το καθιστά μια εξαιρετική φυσική άμυνα απέναντι στη βακτηριακή εξάπλωση και τη δημιουργία επιφανειακής μούχλας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	Αερική άσβεστος CL90-S PL, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1.
ρΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ	> 12.5
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	περίπου 1260 kg/m³
Ca(OH) ₂	98%
2011 CE ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ VOC (cat. A/a) 30 g/l	Μέγιστο περιεχόμενο VOCs 10 g/l
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ (EN 1015-19)	Sd 0,045 m
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ (EN 13501-1)	Κλάση A1
ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ	Από 1 έως 10 l ανά κουβά, ανάλογα με την εργασία
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	Μη συμβατό με άλλα προϊόντα
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	Μεταβλητή, εξαρτάται από τη χρήση
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Με βούρτσα ή με μηχανήμα τύπου airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	κουβάς των 20 kg
ΠΑΛΕΤΑ	36 κουβάδες των 720 kg
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	Χωρίς ημερομηνία λήξης, αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε στεγνό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και παγετού
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Από +5C έως +32C
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ REACH	Δείτε το SDS

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση.
- Μην αλλοιώνετε το προϊόν.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό μέρος με την αρχική, σφραγισμένη συσκευασία.
- Πριν τη χρήση τη προϊόντος, ανατρέξτε στο Τεχνικό Φυλλάδιο Ασφαλείας (SDS).
- Τα δεδομένα που δίδονται ανταποκρίνονται στην τεχνική και πρακτική γνώση που διαθέτουμε για την κατάλληλη χρήση του προϊόντος, οπότε συνιστάται η διενέργεια πρακτικών δοκιμών εκ των προτέρων, προκειμένου να βεβαιωθεί η καταλληλότητα του προϊόντος για την επιθυμητή χρήση και εφαρμογή.
- Προστατέψτε τις επιφάνειες από τα καιρικά φαινόμενα, τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και τον παγετό.
- Εφόσον η εταιρεία μας δεν είναι ο εκτελεστής των έργων και δεν μπορεί να επέμβει άμεσα στις συνθήκες του εργοταξίου και στις μεθόδους εργασίας, οι οδηγίες που δίνονται οφείλουν να λαμβάνονται ως ενδεικτικές και γενικές, και άρα δεν λειτουργούν δεσμευτικά για τα παραπάνω.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τις παρούσες πληροφορίες, όποτε το θεωρεί αναγκαίο.
- Για περισσότερες πληροφορίες και πρακτικές επιδείξεις των προϊόντων, παρακαλώ απευθυνθείτε στην τεχνική μας υπηρεσία.
- Πάντα να ανατρέχετε στις ανανεωμένες εκδόσεις των τεχνικών φυλλαδίων, που είναι διαθέσιμες στο www.tcs-srl.it.