



Προστατευτικά φινιρισμάτων
AKQUASHIELD B



Το **AKQUASHIELD B** είναι ο καταλύτης-σκληρυντής για το **AKQUASHIELD** ένα ένα υγρό προστατευτικό με βάση το νερό, με σατινέ εφέ γρήγορης ξήρανσης, σχεδιασμένο για την προστασία δαπέδων ή τοίχων που έχουν επεξεργαστεί με τον τύπο φινιρίσματος **PASTELLONE**. Η απολύτως άοσμη φυσική του σύσταση το καθιστά τη φυσική ολοκλήρωση του κύκλου φινιρισμάτων από **ΑΣΒΕΣΤΗ** που πραγματοποιείται με **PASTELLONE** ή τη **ΣΕΙΡΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΩΝ της TCS**.



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ



ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟ



ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΡΑΔΟΝΙΟ



ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΟ



ΔΙΑΠΝΕΟΝ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ



ΕΥΕΛΙΚΤΟ



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ



ΥΓΙΕΙΝΟ



ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ



ΓΡΗΓΟΡΟ



ΕΛΑΦΥ



ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ



ΕΥΚΟΛΟ



ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ



ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ



ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **AKQUASHIELD B** πρέπει να χρησιμοποιείται σε αναλογία 10% ως καταλύτης-σκληρυντής του **AKQUASHIELD**, επιτρέποντάς του να λειτουργήσει ως ειδικό επισκευαστικό προϊόν, κατάλληλο για χρήση πάνω σε όλες τις απορροφητικές επιφάνειες, φυσικές από **ΑΣΒΕΣΤΗ**, όπως **PASTELLONE**, **STORICAL MARMO OPACO-LUSTRO**, **INTOCIVILE 0.0**, σε όλες τις σύγχρονες επιφάνειες από τσιμέντο ή σε ξύλινα δάπεδα. Η διαφάνεια του **AKQUASHIELD** δε μεταβάλλει το φυσικό χρώμα του υποστρώματος, διατηρώντας το τελικό χρώμα αμετάβλητο, αλλά ενισχύοντας την εργασιμότητα και τη φυσική εμφάνιση του υποστρώματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **AKQUASHIELD B** πρέπει να αναμιχθεί με το **AKQUASHIELD**, και πρέπει να εφαρμόζεται σε εντελώς στεγνό υπόστρωμα. Σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι ανομοιογενής, όχι εντελώς στεγνή ή με ίχνη ελαίου, κεριού, πυριτικού λιθίου, βερνικιού ή χρώματος, δε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία εφαρμογή. Η εφαρμογή του **AKQUASHIELD** σε συνδυασμό με τον καταλύτη **AKQUASHIELD B** μπορεί να γίνει με βούρτσα, ρολό για βερνίκια με κοντή τρίχα ή μηχανήμα τύπου airless, και πρέπει να εφαρμοστεί με ομοιόμορφο τρόπο σε δύο στρώσεις. Η ανάμιξη μεταξύ **AKQUASHIELD B** και **AKQUASHIELD** πρέπει να πραγματοποιηθεί με αναλογία 10 % κατ 'όγκο (από τον κουβά των 0,25 L στο δοχείο των 2,5 L), και πρέπει να ανακατεύονται συνεχώς με αναδευτήρα, ενσωματώνοντάς τα βραδέως και συνεχώς διατηρώντας σταθερή διασπορά, ενώ μετά την ανάμιξη είναι δυνατή η προσθήκη μέχρι και 10% (0.275 L) στην περίπτωση που επιθυμούμε καλύτερο ιξώδες.

Μετά την ανάμιξη, σειρά έχει η εφαρμογή της πρώτης στρώσης, μέσω του ομοιόμορφου απλώματος του προϊόντος. Πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης, περιμένετε να στεγνώσει εντελώς η επιφάνεια (δοκιμάζοντας με την αφή) και ταυτοχρόνως να μην έχουν περάσει πάνω από έξι (6) με οκτώ (8) ώρες από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την υγρασία, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και το υπόστρωμα εφαρμογής. Η δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί με πιθανή αραίωση του μικτού προϊόντος σε αναλογία 5% με νερό (0,138L), σε περίπτωση που επιθυμούμε καλύτερο ιξώδες. Για τη σωστή χρήση του **AKQUASHIELD** σε συνδυασμό με τον καταλύτη-σκληρυντή **AKQUASHIELD B**, συνιστούμε την ανάμιξη ποσοτήτων οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός του χρόνου ζωής τους (pot life), διάρκειας 3 ωρών, διότι έπειτα από τη στιγμή αυτή το προϊόν δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιηθεί. Όταν το υπόστρωμα είναι εντελώς στεγνό, περίπου 48 ώρες (48H) από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης, μπορεί να γίνει χρήση του **ANTICA CERA '500** σε μια στρώση προϊόντος ως προστατευτική επίστρωση για συντήρηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	Καταλύτης-σκληρυντής ΑΚQUASHIELD B για το ΑΚQUASHIELD, προστατευτικό με βάση το νερό για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	περίπου 1130 kg/m³
ΞΗΡΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ	81%
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	με το προστατευτικό ΑΚQUASHIELD
2011 CE ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ VOC (cat. A/a) 140 g/l	μέγιστη περιεχόμενη ποσότητα VOC 19g/l
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	12 μήνες στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό μέρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ REACH	Δείτε το SDS
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	ΑΚQUASHIELD + ΑΚQUASHIELD B καταλυόμενο μίγμα
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	περίπου 1090 kg/m³
2011 CE ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ VOC (cat. A/a) 140 g/l	μέγιστη περιεχόμενη ποσότητα VOC 100g/l
ΣΤΕΝΓΩΜΑ	Στο άγγιγμα μετά από 1h ώρες, ολοκληρώνεται σε 24-48 ώρες
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (στους 20°C, σχετική υγρασία 60%)	Τουλάχιστον 6/8h
ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ	Το πολύ 10%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ	3 ώρες το πολύ (στους 20°C, με σχετική υγρασία 60%)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΧΕΡΙ	7-8 m²/l ανά χέρι
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ	25/35 gloss
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ	συμβατό με φινιρίσματα από ασβέστη, επιχρίσματα λεία ή γυαλιστερά, πατητές, επιχρίσματα με βάση τη φυσική υδραυλική άσβεστο
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	βούρτσα, ρολό για βερνίκια με κοντή τρίχα ή μηχανήμα τύπου airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	κουβάς των 0.25 l
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	12 μήνες στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό μέρος
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	από +8°C έως +30°C
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ REACH	Δείτε το SDS