



Silicati

KAPPASIL FONDO

KAPPASIL FONDO è un fondo minerale biocompatibile composto da una soluzione di Silicato di Potassio modificato, conforme alla Norma DIN 18363. Svolge il ruolo di regolatore dell'assorbimento del supporto e, in presenza di microcavillature, ripristina la coesione. Il suo impiego prepara la superficie per accogliere lo strato di finitura contribuendo alla durata e all'aspetto finale della stessa.



DEUMIFICANTE



ECOLOGICA



DISINFETTANTE



RESTAURO



TRASPIRANTE



RESISTENTE



VERSATILE



SALUBRE



ANTIBATTERICO



ANTIMUFFA



ELEVATA
ADESIONE



VELOCE



REVERSIBILE



FACILE



BIOEDILIZIA



RESISTENTE
ALL'INQUINAMEN
TO



CONSOLIDANTE



IDROREPELLEN
TE

CARATTERISTICHE

KAPPASIL FONDO è costituito da Silicato di Potassio ottenuto dalla fusione a 1300°C di sabbia quarzifera SiO₂ e carbonato di potassio K₂CO₃. La sua composizione conferisce al fondo caratteristiche tipiche dei materiali vetrosi: risulta infatti particolarmente resistente agli agenti atmosferici, alle aggressioni acide ed efficace contro la penetrazione dell'acqua. La totale mancanza di prodotti di derivazione petrolchimica garantisce la naturalezza del prodotto. L'azione consolidante svolta dal fondo è dovuta alla capacità del silicato di potassio di reagire con le sostanze minerali del fondo e di creare con esse legami chimicamente naturali in grado di ripristinare la coesione. Il prodotto viene inoltre impiegato per la diluizione dei prodotti della Linea **KAPPASIL**.

CAMPI D'IMPIEGO

KAPPASIL FONDO è specifico per la preparazione di supporti poco coesi, molto assorbenti o particolarmente disomogenei. Svolgendo un'azione uniformante dell'assorbimento e di consolidante di microcavillature prepara le superfici ad accogliere lo strato di finitura. Può essere applicato su diversi tipi di supporti, verticali e orizzontali, interni ed esterni, sia nuovi sia esistenti quali: intonaci rustici di qualsiasi tipo e natura base calce e/o cemento. Evitare assolutamente l'applicazione su supporti in gesso.

APPLICAZIONE

Il fondo minerale biocompatibile **KAPPASIL FONDO** può essere applicato manualmente con pennello o rullo, su supporto asciutto e privo di parti decoese.

KAPPASIL FONDO deve essere diluito solo con acqua in ragione del 20-25% e applicato a una mano. In presenza di superfici molto assorbenti o da consolidare la diluizione può arrivare fino al 50% con applicazione a due mani. Attendere che il supporto trattato con **KAPPASIL FONDO** sia perfettamente asciutto, circa 12-24 h, prima di procedere con l'applicazione delle finiture. I tempi di asciugatura possono variare in virtù delle temperature e delle condizioni atmosferiche di applicazione.

VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione di fondo minerale, ai Silicati di Potassio come regolatore dell'assorbimento, su superfici al rustico o rasate al civile con la **Linea Rasanti TCS** e non, interne ed esterne, con fondo Biocompatibile **KAPPASIL FONDO** composto da una soluzione di Silicato di Potassio modificato, conforme alla Norma DIN 18363, rispondente ai seguenti parametri di controllo: pH della Soluzione > 11,5, valore limite CE 2010 di VOC 30 g/l (cat.A/a): contenuto max VOC 28 g/l, densità: 1080 kg/m³ circa e viscosità a 20°C 9000 cps, reazione al fuoco (EN 13501-1): Classe A1. **KAPPASIL FONDO** verrà applicato ad una o due mani in funzione del supporto, come regolatore d'assorbimento dei supporti assorbenti e con caratteristiche consolidanti dei supporti minerali, esente da sostanze volatili VOC, ecologico, traspirante, resistente agli agenti atmosferici, insensibile all'attacco di batteri e muffe, non elettrostatico, reversibile e non soggetto a stacchi e ritiri.

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO:	Fondo minerale al Silicato di Potassio DIN 18363 per interni ed esterni
pH DELLA SOLUZIONE:	> 11.5
DENSITÀ:	media 1080 kg/m³
VISCOSITÀ:	a 20 °C 9000 cps
VALORE LIMITE CE 2010 di VOC (cat.A/a) 30 g/l	Max VOC 10 g/l
SOVRAVERNICIABILITÀ:	a 20°C 60% U.R. 12h
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1:	Classe A1
DILUIZIONE:	dal 20% al 50% in relazione all'assorbimento del supporto
COMPATIBILITÀ:	non compatibile con altri prodotti
RESA:	6-8 m²/l circa a una mano su supporto nuovo finito al civile
APPLICAZIONE:	pennello rullo o airless
CONFEZIONI:	tanica da 10 l o da 20 l
CONSERVAZIONE:	12 mesi conservato nelle confezioni originali non aperte in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore e dal gelo
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:	da +5°C a +32°C
CLASSIFICAZIONE REACH:	Vedere SDS

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale.
- Non modificare il prodotto.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
- Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito www.tcs-srl.it.